

スターアルミーゴHardシリーズ プレート・丸材

物理的・機械的特性

アルミーゴHardと他材質の物理的・機械的特性比較

材 質 名	特 性	引張り強さ N/mm ²	耐 力 0.2%N/mm ²	伸 び %	ブリネル硬さ HB	比 重 20℃	熱伝導率 W/m・K	熱膨張係数 ×10 ⁻⁶ /k	縦弾性係数 ×1000
アルミーゴHard		650	600	10	197	2.82	153	23.4	73
S50C		610	390	18	179	7.90	47	11.7	206
7075 T651		530	460	6	155	2.82	130	23.6	72
5052 H112		260	220	10	68	2.68	138	23.6	71
2017 T451		420	280	22	105	2.79	134	23.4	69

※参考値、厚さにより数値が異なります。

● アルミーゴHardとJIS7075系との厚さによる引張り強さ（実績参考値）

